

# Verarbeitungsempfehlung 02116/4 ClassicStone

- Anwendung:** Verklebung mit Extreme Bath and Exterior
- Ort:** Wand im Außenbereich
- Untergrund:** Putzoberfläche/Beton/Fliesen/Naturstein
- Vorbereitung:** Überprüfung des Untergrundes auf Tragfähig- und Haftfestigkeit ist die Grundlage für eine sichere Verklebung der ClassicStone Sheets. Um die Festigkeit des Untergrundes zu verbessern und dessen Haftvermittlung anzupassen, ist eine entsprechende Haftvermittlung notwendig.
- Wichtig!** Vor der Verlegung ist das vorherige Auslegen aller für die Wandfläche benötigten Sheets, zwecks Erzielung eines optimalen „Bildergebnisses“ unbedingt erforderlich. (Freigabe des Kunden einholen!!!!) Eine ausreichende Hinterlüftung der Außenwände ist erforderlich!

## Durchführung

1. Oberfläche staub- und fettfrei vorbereiten
2. Sheetränder mit Malerklebeband abkleben (wegen Kleberaustritt beim Anrollen)
3. Vollflächiges auftragen des Bath- & Exterior Klebers Art. Nr. 155284 / 155285 / 156876, mittels Zahnsachtel B-2 bis B-3 (je nach Oberflächenebenheit) auf der Wandfläche (nicht auf das Sheet) Soudal Datenblatt beachten!  
Hautbildezeit: 10 Minuten Einlegezeit: 30 Minuten
4. Aufkleben des ClassicStone Sheets
5. Andrücken des Sheets mit Rolle
6. Austretender Kleber rückstandslos erst entfernen bevor die Abklebung entfernt wird
7. Verfugung mit Natursteinsilikon vornehmen – hierzu die Randbereiche ebenfalls abkleben
8. Natursteinsilikon mit z.B. Fugenass glätten (kein Pril ins Spülwasser geben: Fleckengefahr)
9. Entfernung aller Abklebungen
10. Kleberrückstände auf der Oberfläche des Sheets mit Spezial-Reiniger, Art.Nr. 143324, entfernen
11. Reinigen der gesamten Fläche – entstauben und ggfs. mit Wasser putzen
12. Nach dem Abtrocknen der Flächen auftragen von Perl-Schutz Imprägnierung, Art.Nr. 142439 / 143380 oder der 3 K Versiegelung Art. Nr. 155851, -883, -886 mit Lappen, Schwamm oder Vliesrolle (einmassieren)

Diese Angaben ersetzen nicht eine sorgfältige Prüfung der Verhältnisse vor Ort. Die außerhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Beachten Sie generell die einschlägigen Normen, die dieser Auskunft zugrunde liegen.